



ROYALIN
turning materials into solutions

Technische Daten

K 2/1, Gewebe, weiß, hochveredelt

Parameter	Prüfnorm	Einheit	Sollwert
Rohstoff			100 % CO
Bindung			K 2/1 Ring/Ring
Fäden/cm			56 / 29
Garnfeinheit		Nm	50/1 40/1
Flächengewicht		g/m ²	125 ± 5 %
Breite		cm	150
Pilling	ISO 12945-2		4
Reißfestigkeit Kette / Schuss	ISO 13934-1	daN	50 / 30
Industriewäsche 5 x Kette / Schuss	ISO 15797 + 5077	%	± 2,5 / ± 2,5
Waschkrumpf nach 3 x 95°C Kette / Schuss	ISO 6330 + 5077	%	± 2,5 / ± 2,5
Thermokrumpf 1 min. 195°C	ISO 9866 1+2	%	± 2,5 / ± 2,5
Monsanto	ISO 15487		3
Lichtechtheit	ISO 105-B02		5
Schweißechtheit alkalisch / sauer	ISO 105-E04		4-5
Öko-Tex Standard 100			zertifiziert

Die aufgeführten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und unseres Kenntnisstandes. Die angegebenen Daten entheben den Anwender nicht von eigenen Laboruntersuchungen, es obliegt dem Käufer, die Eignung unseres Produktes, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck, selbst zu prüfen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich, die Angaben erfolgen daher ohne Gewähr und begründen in keiner Weise ein vertragliches Rechtsverhältnis.